

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ FUNDO AQUOSO PARA MADEIRA

DESCRIÇÃO

Fundo à base de um copolímero acrílico numa dispersão aquosa auto-reticulável. Respeita os Regulamentos Ambientais, de Segurança e Toxicológicos.

UTILIZAÇÃO

Indicado para o isolamento e preparação de todo o tipo de madeira em interiores (móveis, portas, janelas, tectos e estruturas em geral).

Boa capacidade de penetração na madeira e facilidade de lixagem. Aplicar 1 a 2 demãos, lixando entre as mesmas.

Para o acabamento recomendamos a aplicação do nosso "VERNIZ AQUOSO PARA MADEIRA".

Na aplicação, recomenda-se uma temperatura ambiente não inferior a 12 ° C e uma humidade máxima de 65%.

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	mate a semi-mate segundo tipo e absorção da madeira
APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola
RENDIMENTO	8 – 9 m ² /litro (espessuras de 40 ± 5 microns)
SECAGEM (ao toque)	2 horas
LIXAGEM (segunda demão e acabamento)	a partir de 4-5 horas
REPINTURA	a partir de 8 horas
DILUIÇÃO	Não diluir
DENSIDADE (g/cm ³)	1,08 ± 0,02
COV's (compostos orgânicos voláteis)	88 ± 10 g/l

ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.

Estabilidade no armazenamento superior a 12 meses em lugares frescos e secos.

EMBALAGENS : 750 ml e 5 litros

As informações sobre os produtos são prestadas de boa-fé e baseadas no nosso actual e melhor estado de conhecimento. Os valores e conselhos técnicos apresentados são de carácter meramente indicativos e não devem ser encarados como garantia. O comprador não está dispensado de comprovar, através de exame/teste prévio ao produto, se o mesmo é adequado aos procedimentos e fins previstos.