

Ficha Técnica

PRIMÁRIO ZARCÃO EXTRA

Código: SP13201F

Embalagem: ¼, 1, 5 e 20 L

Primário alto poder anticorrosivo baseado em resinas alquídicas e pigmentos especiais contendo mónio de chumbo.

Primário Zarcão Extra

TIPO

Primário anticorrosivo, secagem ao ar, baseada em resina alquídicas e pigmentos anticorrosivos contendo mínio de chumbo.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Fácil aplicação, elevado poder anticorrosivo e excelente aderência.

UTILIZAÇÃO


Directamente sobre ferro e metais ferrosos após desengorduramento.

PREPARAÇÃO

Aplicar tal qual ou com ligeira diluição (5-10 %) com **Diluyente Sintético**.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicar 1-2 demãos cruzadas, de preferência sem qualquer diluição, com intervalo inter-demãos de 48 horas.



24 horas 48 horas

Obs: 1) Para a lavagem de material utilizar **N/Diluyente Celuloso ou Diluyente Sintético**.
2) Para acabamento aplicar Esmaltes Sintéticos ou Aquosos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto/Brilho:	Acetinado.
Cor:	Laranja.
Massa específica :	1.660 ± 0.04 Kg/l a 20°C
Viscosidade:	170±20 “ cF4, 20 °C
Teor em Sólidos:	80.4 ± 2.0 % (peso) 45.8 ± 1.5 % (volume)
Rendimento mistura:	10-12 m2/litro/demão (esp. 40 ± 2 microns).
Secagem:	Seco Toque: 24 horas; Repintura: 48 horas; Seco: 7 dias
Teor máximo COV's:	400.4 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/i): 600 g/l (2007) ; 500 g/l (2010)
Ponto Inflamação:	30,9 ± 2 °C
Estabilidade:	6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte:	As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, desoxidadas, isentas de poeiras, gorduras e secas.
N.º de Demãos:	2 demãos.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.