



## FICHA TÉCNICA

# TRICOL 900

### TIPO

Argamassa de colagem e betumação de cerâmica bi-componente (A+B). Produto impermeável.

### UTILIZAÇÃO

Destina-se especialmente para colar revestimentos cerâmicos. Na colagem e betumação de azulejos em piscinas cobertas sobre suportes de betão ou reboco de cimento. Na colagem de todo o tipo de peças cerâmicas, soleiras e peitoris em qualquer tipo de suporte.

Devido à sua resistência mecânica e química é ideal para laboratórios, pastelarias, tinturarias, fábricas de bebidas em conserva, leitarias, salas de operação em hospitais, cozinhas, piscinas (inclusive águas termais e água do mar), estações de tratamento de águas e resíduos, wc, garagens, matadouros, caves vinícolas. Aplicado em interior.

### PREPARAÇÃO

Adicionar 10 % em peso do Componente B à cola (Componente A) e homogeneizar a mistura antes de iniciar a aplicação. Misturar a totalidade dos componente A e B.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

**Preparação suporte:** As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras.

**Aplicação:** Produto de aplicação com espátula dentada. Aplica-se a cola numa das superfícies a colar. Unir os substratos e prensar convenientemente de forma a garantir uniformidade no contacto dos materiais.

Aplicar com temperaturas entre +10 a +30°C, para temperaturas inferiores a +10°C a secagem será mais lenta e o espelhamento da pasta mais difícil.

Depois de betumar as juntas da piscina, deve aguardar pelo menos 7 dias antes de encher com água.

**Limpeza Material:** utilizar água morna. Eliminar o excesso à medida da sua utilização. Uma vez seco não se consegue retirar.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PARÂMETRO	VALOR	MÉTODO INTERNO
Cor	branco	
Tempo de vidas da mistura	2-3 h	
Tempo de secagem	24 h	
Tempo de cura completa	7 dias	

### EMBALAGENS:

Componente A: 4,50 kg

Componente B: 0,50 kg

### *Recomendado para utilização profissional*

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

**FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.**

R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421-909 GONDOMAR - Portugal

Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : [facotil@tintastriunfante.pt](mailto:facotil@tintastriunfante.pt)



## FICHA TÉCNICA

# TRICOL 900

### ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

### *Recomendado para utilização profissional*

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.