

FICHA TÉCNICA

TRICOL AG 475

TIPO

Cola à base de resinas sintéticas, dispersas em meio aquoso. Rápido desenvolvimento da força de colagem e fácil aplicação.

UTILIZAÇÃO

Especialmente recomendada para revestimentos. Indicada para colagem de borracha, PVC, vinilo, entre outros. Fácil aplicação.

PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a aplicação.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação suporte: As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras. Dependendo dos materiais, os mesmos devem, se necessário, receber o tratamento de superfície apropriado, de forma a garantir as propriedades mecânicas pretendidas para a junta.

Aplicação: Produto de aplicação com espátula dentada. Aplica-se uma camada de cola numa das superfícies a colar e deixa-se secar aproximadamente 15 minutos (até 1 hora). Unir os substratos e pensar convenientemente de forma a garantir uniformidade no contacto dos materiais.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PARÂMETRO	VALOR	MÉTODO INTERNO
Cor	Amarelo claro	
Viscosidade (Brookfield RV, 20°C, 7/20rpm)	55.000 – 65.000 cPs	ME 34
Teor de sólidos	72 – 76 %	ME 22
Densidade	1,200 – 1,400	ME 07
Tempo de secagem	15 minutos -1 hora	
Tempo de trabalho	2-3 horas	
Rendimento (orientativo)	900 gr/m2	

EMBALAGENS: 5; 15; 100 kg

ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

Recomendado para utilização profissional

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.