FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421-909 GONDOMAR - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@tintastriunfante.pt

FICHA TÉCNICA

TRICOL SG 148

TIPO

Cola UNILATERAL à base de resinas sintéticas, dissolvidas em hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e cetonas.

UTILIZAÇÃO

Destina-se especialmente para a industria do calçado. Indicada para apontamento de materiais na costura, nomeadamente na colagem de forros e pele a pele, entre outros. Apresentando uma pegajosidade longa, com forte prisão inicial, permitindo efetuar colagens à temperatura ambiente.

PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a aplicação.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação suporte: As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras.
Aplicação: Produto de aplicação a pincel. Aplica-se uma camada de cola numa das superfícies a colar e deixa-se secar no mínimo 2 a 5 minutos, de forma a garantir a evaporação dos solventes. Unir os substratos e prensar convenientemente de forma a garantir uniformidade no contacto dos materiais.
Limpeza Material: utilizar n/ TRICOL SD 59.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PARÂMETRO	VALOR	MÉTODO INTERNO
Cor	Amarelo claro	
Viscosidade (Brookfield RV, 20ºC, 3/20rpm)	1.500 – 2.500 cPs	ME 34
Teor de sólidos	28 – 32 %	ME 22
Densidade	0,810 – 0,850	ME 07
Tempo de secagem	2 – 5 minutos	
Tempo de trabalho	Aprox. 12h	

EMBALAGENS: 12,5 L

ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

Recomendado para utilização profissional

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.