**FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.**
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421-909 GONDOMAR - Portugal
**Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@tintastriunfante.pt**

# FICHA TÉCNICA

colas triunfante

# TRICOL SG 168

## TIPO

Cola à base de borrachas sintéticas, dissolvidas em hidrocarbonetos alifáticos, cetonas e esteres. Rápido desenvolvimento da força de colagem, excelente pegajosidade, fácil aplicação.

## UTILIZAÇÃO

Destina-se para a industria em geral. Especialmente indicada para colagem de forros, pele, tecido, cartão, entre outros. Apresentando uma boa pegajosidade e prisão inicial, permitindo efectuar colagens à temperatura ambiente.

## PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a aplicação.

## PROCESSO DE APLICAÇÃO

**Preparação suporte:** As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras.
**Aplicação:** Produto de aplicação à pistola, tendo especial atenção ao ajuste de pressão e à abertura do leque de forma a que a aplicação da cola seja uniforme sobre os materiais. Aplica-se uma camada de cola em cada uma das superfícies a colar. Unir os substratos e prensar convenientemente de forma a garantir uniformidade no contacto dos materiais.
OBS: A máxima resistência ao arrancamento é obtida ao fim de 24 horas de secagem, todavia, é recomendado um tempo de espera de 2-3 dias antes de iniciar a utilização.
**Limpeza Material**: utilizar n/ TRICOL SD 59.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| PARÂMETRO | VALOR | MÉTODO INTERNO |
|---|---|---|
| Cor | Translucida | |
| Viscosidade (Brookfield RV, 20ºC, 2/200rpm) | 100 – 150 cPs | ME 34 |
| Teor de sólidos | 32 – 36 % | ME 22 |
| Densidade | 0,770 – 0,810 | ME 07 |
| Tempo de secagem | 1 – 3 minutos | |
| Tempo de trabalho | Aprox. 5h | |

**EMBALAGENS:** 5; 12,5; 200 L

## ARMAZENAGEM

Trata-se de um produtos que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, após abertura, tomando do devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

*Recomendado para utilização profissional*

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.