VERNIZ IND DURO SOALHOS

Código: SV038
Embalagem: 1, 5 e 20Lt

Ficha Técnica

TIPO
Verniz monocomponente, alta qualidade, formulado com resinas de poliuretano e mistura de solventes rica em hidrocarbonetos aromáticos e ésteres.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Verniz industrial para soalhos endurece por reação com a humidade do ar, proporcionando excelentes resistências química e mecânica, bom poder de enchimento e elevado rendimento.

UTILIZAÇÃO
Produto destina-se exclusivamente a ser utilizado na industria de madeiras, nomeadamente no envernizamento de varias qualidades de madeira que posteriormente vão ser aplicadas, já envernizadas em pavimentos, nomeadamente, parquet, tacos, reguados e lamparquet.

PREPARAÇÃO
O Verniz Ind. de Soalhos pode, nalguns casos, ser aplicado a 2 demãos com apenas 15-20% de diluição.
Todavia, em situações de maior exigência é recomendável aplicar 3-5 demãos diluídas, conforme a seguir indicamos:

1.ª Demão: 50 partes de Verniz p/ 50 partes de Diluente.
2.ª Demão: 60 " " Verniz p/ 40 partes " "
3.ª Demão e seguintes: 20-30% de diluição

Diluente**:** Diluente p/Verniz Duro Soalhos.

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Sobre madeiras convenientemente preparadas, isentas de poeiras e gorduras aplicar 1 demão de impregnação, mais diluída, seguida do N.º Demãos necessárias ao acabamento pretendido e à porosidade do suporte; entre cada aplicação deixar secar cerca de 24 horas, preferentemente com lixagens intermédias, utilizando rolo, trincha ou pistola adequada.



25-30" 30-40" 30-40" 24 horas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (Brilhante)

Aspecto:	Brilhante (também disponível em Meio Brilho e Mate)
Cores:	Não aplicável.
Massa específica :	1.030 ± 0.02 Kg/ l a 20°C
Viscosidade:	120±20"Cf 4, 20 °C
Teor em Sólidos	51±2.0% (peso) e 50.±2.0 % (volume)
Rendimento:	10-12 m2/litro/demão (espessuras de 35 ±5 microns)
Secagem:	Fora poeiras: 30-40'; Seco Toque: 16-24 horas; Duro: 7 dias.
Ponto Inflamação:	32±2 °C
Estabilidade:	4-6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
OBS:	*Este produto é sensível à humidade:- não deve ser aplicado com HR > 80%. E as suas embalagens devem ser guardadas em lugar seco e bem fechadas.*

SEGURANÇA
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho.
É fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança.

ARMAZENAGEM
Conservar nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em lugar seco e ventilado a uma temperatura compreendida entre 5ºC e 35ºC, afastado das fontes de calor e da luz solar direta.

Estabilidade do produto de 2 meses, após abertura.

Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail: facotil@tintastriunfante.pt

Versão: set 2026-05